

Nakuru 192 IB

technisches Datenblatt



Produktdaten		
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP NAK2022
Abmessungen	Dielen	192 x 1235 x 7.5(6.5+1) (0.55) mm
	Packung	10 Dielen / 2.37 m ² / 24.2 kg
	Palette	44 / 104.28 m ² / 1080 kg
Dichte	EN ISO 23996	± 1550 kg/m ³
Verlegung		l4F Drop Lock
Verschiedene Dielen		12
Oberflächenstruktur		Synchrone Holzstruktur (EIR)
Finish		Pure Coat (3-4%)
Fuge		Feine Optifase
Glanzgrad bei 60°		3-4 %
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	35 Jahre
	Gewerbliche Garantie	20 Jahre
Verschleißklasse	EN ISO 10874	Klasse 23, Klasse 33
		Starker häuslicher Gebrauch

Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección			
	Finish	Oberflächenstruktur	Fuge
NAK 192 IB-7589	Pure Coat (3-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Feine Optifase
NAK 192 IB-7590	Pure Coat (3-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Feine Optifase
NAK 192 IB-7591	Pure Coat (3-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Feine Optifase
NAK 192 IB-7996	Pure Coat (3-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Feine Optifase
NAK 192 IB-7998	Pure Coat (3-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Feine Optifase

Nakuru 192 IB

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Brandklasse		EN 13501-1		Bfl-s1
Eindruck		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.02 mm
Maßänderung		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.04 %
UV-Beständigkeit		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Rutschfestigkeit		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.36) / R10
Kratzbeständigkeit		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2		Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 5
Bürostühle		EN 4918 (25000 cycles)	Nur geringfügige Änderung	Keine sichtbaren Schäden
Wärmewiderstand		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Fußbodenheizung				OK (max. +28°C)
Elektrische Eigenschaften (antistatisch)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakterielles Wachstum				Wirkt nicht als Substrat
Trittschallminderung		EN ISO 10140		ΔLw 21 dB ΔLlin 10 dB

Nakuru 192 IB

technisches Datenblatt



Umwelt

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel			M1, Phthalate free, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
REACH			Konform
TVOC (28 Tage)	EN 16516		< 5 µg/m³
Pentachlorophenol Inhalt	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< Nachweisbarkeitsgrenze
Recycler Inhalt			33 %
Formaldehydemission			
CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.parquetvinyl.de

