

Livaro Herringbone Dryback 150

technisches Datenblatt



Produktdaten		
LVT zum Verkleben	EN ISO 10582	DoP LIV DB2026
Abmessungen		
	Packung	26 / 2.925 m ² / 12.9 kg
	Palette	84 / 245.7 m ² / 1140 kg
Dichte	EN ISO 23996	± 1950 kg/m ³
Verlegung		Drop Lock
Verschiedene		24
Oberflächenstruktur		Synchrone Holzstruktur (EIR)
Oberfläche		
Fuge		Normale Fase
Glanzgrad bei 60°		2-4 %
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	35 Jahre
	Gewerbliche Garantie	20 Jahre
Verschleißklasse	EN ISO 10874	Klasse 23, Klasse 33, Klasse 42
		Starker häuslicher Gebrauch

Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección

	Finish	Oberflächenstruktur	Fuge
LIV HB DB 150-647	Mattglanz (2-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Normale Fase

Livaro Herringbone Dryback 150

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften				
Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Brandklasse		EN 13501-1		Bfl-s1
Eindruck		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.05 mm
Maßänderung		EN ISO 23999	≤ 0.1	0.05 %
UV-Beständigkeit		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Rutschfestigkeit		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / ≥ R9	DS (0.42) / R9
Kratzbeständigkeit		EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A1
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2		Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 5
Bürostühle		EN 4918 (25000 cycles)	Nur geringfügige Änderung	Keine sichtbaren Schäden
Möbelfüße		EN 424	Keine sichtbare Veränderung	Keine sichtbaren Schäden
Wärmewiderstand		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.011 m²K/W
Fußbodenheizung				OK (max. +28°C)
Elektrische Eigenschaften (antistatisch)		EN 1815	≤ 2.0	0.2 kV
Bakterielles Wachstum				Wirkt nicht als Substrat
Trittschallminderung		EN ISO 10140		ΔL _{lin} 2 dB ΔL _w 3 dB

Livaro Herringbone Dryback 150

technisches Datenblatt



Umwelt				
Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel				Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH				Konform
TVOC (28 Tage)		EN 16516		< 5 µg/m³
Pentachlorophenol Inhalt		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< Nachweisbarkeitsgrenze
Recyclerel Inhalt				15 %
Formaldehydemission				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.parquetvinyl.de

