

Mantaro 232 IB

technisches Datenblatt



Produktdaten		
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP PV2021
Abmessungen	Dielen	232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.70) mm
	Packung	5 Dielen / 1.777 m² / 21 kg
	Palette	48 / 85.296 m² / 1018 kg
Dichte	EN ISO 23996	± 1750 kg/m³
Verlegung		l4F Drop Lock
Verschiedene Dielen		60
Oberflächenstruktur		Synchrone Holzstruktur (EIR)
Finish		
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad bei 60°		2-4 %
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	35 Jahre
	Gewerbliche Garantie	20 Jahre
Verschleißklasse	EN ISO 10874	Klasse 23, Klasse 34
		Sehr starke kommerzielle Nutzung

Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección			
	Finish	Oberflächenstruktur	Fuge
MAN 232 IB-24-5611	Pure Coat (3-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Fuge 4V
MAN 232 IB-24-5614	Pure Coat (3-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Fuge 4V
MAN 232 IB-24-5616	Pure Coat (3-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Fuge 4V
MAN 232 IB-24-5619	Pure Coat (3-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Fuge 4V
MAN 232 IB-24-5620	Pure Coat (3-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Fuge 4V
MAN 232 IB-5611	Mattglanz (2-4%)	Synchrone Holzstruktur (EIR)	Fuge 4V

Mantaro 232 IB

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Brandklasse		EN 13501-1		Bfl-s1
Eindruck		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Maßänderung		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
UV-Beständigkeit		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Rutschfestigkeit		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Kratzbeständigkeit		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2		Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 5

Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Bürostühle		EN 4918 (25000 cycles)	Nur geringfügige Änderung	Keine sichtbaren Schäden
Wärmewiderstand		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.047 m²K/W
Fußbodenheizung				OK (max. +28°C)
Elektrische Eigenschaften (antistatisch)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakterielles Wachstum				Wirkt nicht als Substrat
Trittschallminderung		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE-Unterlage)

Mantaro 232 IB

technisches Datenblatt



Umwelt

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			M1, Phthalate free, REACH, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
TVOC (28 Tage)	EN 16516		< 5 µg/m³
Formaldehydemission			
<i>CE-Marking - EN 14041</i>	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
<i>REACH Annex XVII</i>	EN 16516	< 0.080 mg/m³	0.003 mg/m³
Pentachlorophenol Inhalt	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< Nachweisbarkeitsgrenze
Recyclerter Inhalt			33 %

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.parquetvinyl.de

