Caldera 615x1230

Parquetvinyl by Lamett

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN		DE
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Abmessungen	Fliesen	1230 x 615 x (6.5+1) (0.55) mm
	Packung	2 Fliesen / 1.513 m² / 21 kg
	Palette	38 Pakete / 57.49 m² / 850 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 1850 kg/m³
Verlegung	ISO 24334	I4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Unterschiedliche Dielen		4
Veredelung		Marmorstruktur
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5 %
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	35 Jahre 20 Jahre
Verschleißklasse	EN ISO 10874	Klasse 23/33 – Intensiver gewerblicher Gebrauch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				
EIGENSCHAFT		**TESTMETHODE**	**MIN. ANF.**	**ERGEBNIS**
Innenraumluftzertifizierungen				M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, Phtalatfrei
Brandklasse		EN 13501-1		Bfl-s1
Eindruck		EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	OK
Maßänderung		EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	OK
UV-Beständigkeit		EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Rutschfestighkeit		EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R10
Kratzbeständigkeit		EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Abriebbeständigkeit		EN 13329	≥ 2000 Zyklen	≥ 4000 Zyklen
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2		Gruppe 1 und 2 : Klasse 5 Gruppe 3 : Klasse 4
Formaldehydemission		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Pentachlorophenol Inhalt				< detectable limit
Bürostühle		EN 425 (25000 cycles)	Nur leichte Änderung	OK
Wärmewiderstand		EN 12667	< 0.15 m²K/W	0.049 m²K/W
Fußbodenheizung				OK (max +28°C)
Bakterielles Wachstum				Fungiert nicht als Substrat
Trittschall Reduzierung		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (mit IXPE Unterlage)

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.parquetvinyl.com

CE EN 14041